



## Afmeting plank

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| <b>LENGTE</b>        | 1900 mm            |
| <b>BREEDTE</b>       | 190 mm             |
| <b>TOTALE DIKTE</b>  | 14.0 mm            |
| <b>DIKTE TOPLAAG</b> | 3 mm               |
| <b>LAAGINHOUD</b>    | Min 7 Pl x 1900 mm |

## Afmeting pak

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| <b>LENGTE PAK</b>        | 1910 mm             |
| <b>BREEDTE PAK</b>       | 200 mm              |
| <b>DIKTE PAK</b>         | 120 mm              |
| <b>GEWICHT PAK</b>       | 24 kg               |
| <b>LAGEN/PAK</b>         | 8                   |
| <b>M<sup>2</sup>/PAK</b> | 2.89 m <sup>2</sup> |

## Afmeting pallet

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| <b>LENGTE PALLET</b>        | 1930 mm               |
| <b>BREEDTE PALLET</b>       | 1000 mm               |
| <b>HOOGTE PALLET</b>        | 1080 mm               |
| <b>GEWICHT PALLET</b>       | 960 kg                |
| <b>PAKKEN/PALLET</b>        | 40                    |
| <b>M<sup>2</sup>/PALLET</b> | 115.60 m <sup>2</sup> |

## KENMERKEN

## Toplaag

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| <b>HOUTSOORT</b>            | Eik                          |
| <b>LATIJNSE NAAM</b>        | Quercus Robur                |
| <b>SORTERING</b>            | CLASSIC                      |
| <b>OPBOUW</b>               | 3-laags                      |
| <b>DIKTE TOPLAAG</b>        | 3 mm                         |
| <b>MOTIEF</b>               | 1 strook                     |
| <b>ZAAGWIJZE</b>            | Zaagfineer                   |
| <b>VELLING</b>              | 2 langsijden 0,75 mm velling |
| <b>AFWERKING</b>            | Olie                         |
| <b>OPPERVLAKTESTRUCTUUR</b> | Geborsteld                   |

## Samenstelling van de drager

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| <b>DRAGER TYPE</b>            | Populier    |
| <b>HOUTSOORT BASIS DRAGER</b> | Populier    |
| <b>TOTALE DIKTE DRAGER</b>    | 11 mm       |
| <b>DRAGER VERLIJMING</b>      | Kruiselings |

## Plaatsing

|                |                                                                                                                                                                                                                   |                        |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>SYSTEEM</b> | <b>TOEPASSINGEN</b>                                                                                                                                                                                               | <b>VLOERVERWARMING</b> |
| Tand- en groef | Licht huishoudelijk gebruik. Matig commercieel gebruik. Neem de nodige maatregelen voor gebruik in vochtige ruimtes. Normaal commercieel gebruik. Normaal huishoudelijk gebruik. Overvloedig commercieel gebruik. | Ja                     |
|                |                                                                                                                                                                                                                   | <b>HERSCHUURBAAR</b>   |
|                |                                                                                                                                                                                                                   | Ja                     |

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                           | Norm                | Resultaat              |
|---------------------------|---------------------|------------------------|
| BRANDREACTIE              | EN 13501-1          | Dfl-S1                 |
| FORMALDEHYDE-EMISSIE      | EN 717-1            | E1                     |
| PCP                       | CEN/TR 14823        | ≤ 5ppm                 |
| THERMISCHE GELEIDBAARHEID | EN 12667 / ISO 8302 | 0,11m <sup>2</sup> k/w |
| BIOLOGISCHE DUURZAAMHEID  | EN 335              | Klasse 1               |
| BREEKSTERKTE              | EN 1533             | Pass                   |
| SLIPWEERSTAND             | EN 15676            | Pass                   |
| VOCHTGEHALTE              | EN 13183-1          | 7% (+/-2%)             |

## CERTIFICERING



EN 14342

