



### Dimension board

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| LENGTH              | 2200 mm            |
| WIDTH               | 260 mm             |
| TOTAL THICKNESS     | 21.0 mm            |
| THICKNESS TOP LAYER | 6 mm               |
| LAYER CONTENTS      | Min 3 Pl x 2200 mm |

### Dimension pack

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| PACK LENGTH          | 2210 mm             |
| PACK WIDTH           | 270 mm              |
| PACK THICKNESS       | 95 mm               |
| PACK WEIGHT          | 33 kg               |
| LAYERS/BOX           | 4                   |
| M <sup>2</sup> /PACK | 2.29 m <sup>2</sup> |

### Dimension pallet

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| PALLET LENGTH          | 2230 mm              |
| PALLET WIDTH           | 1080 mm              |
| PALLET HEIGHT          | 1070 mm              |
| PALLET WEIGHT          | 1320 kg              |
| PACKS/PALLET           | 40                   |
| M <sup>2</sup> /PALLET | 91.60 m <sup>2</sup> |

## CHARACTERISTICS

### Top layer

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| WOOD SPECIES        | Oak                      |
| LATIN NAME          | Quercus Robur            |
| GRADE               | CLASSIC                  |
| CONSTRUCTION        | 2-layer                  |
| THICKNESS TOP LAYER | 6 mm                     |
| PATTERN             | 1 strip                  |
| CUTTING METHOD      | Zaagfineer               |
| BEVEL               | Micro bevel 2 long sides |
| SURFACE STRUCTURE   | Smooth                   |

### Composition of the support

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| SUPPORT TYPE            | MPX                  |
| WOOD SPECIES SUPPORT    | Mixed Light Hardwood |
| TOTAL THICKNESS SUPPORT | 15 mm                |
| ADHESION                | Kruiselings          |

### Installation

| SYSTEM            | APPLICATIONS                                                                                                                                                                                                      | UNDERFLOOR HEATING |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Tongue and groove | Licht huishoudelijk gebruik. Matig commercieel gebruik. Neem de nodige maatregelen voor gebruik in vochtige ruimtes. Normaal commercieel gebruik. Normaal huishoudelijk gebruik. Overvloedig commercieel gebruik. | No                 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                   | RE-SANDABLE        |
|                   |                                                                                                                                                                                                                   | Yes                |

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

|                       | Norm                | Result                 |
|-----------------------|---------------------|------------------------|
| REACTION TO FIRE      | EN 13501-1          | Dfl-S1                 |
| FORMALDEHYDE EMISSION | EN 717-1            | E1                     |
| PCP                   | CEN/TR 14823        | ≤ 5ppm                 |
| THERMAL CONDUCTIVITY  | EN 12667 / ISO 8302 | 0,11m <sup>2</sup> k/w |
| BIOLOGICAL DURABILITY | EN 335              | Class 1                |
| BREAKING STRENGTH     | EN 1533             | Pass                   |
| SLIPPERINESS          | EN 15676            | Pass                   |
| MOISTURE CONTENT      | EN 13183-1          | 7% (+/-2%)             |

## CERTIFICATION



EN 14342

