



Dimension board

LENGTH	1860 mm
WIDTH	189 mm
TOTAL THICKNESS	15.0 mm
THICKNESS TOP LAYER	4 mm
LAYER CONTENTS	Min 6 Pl x 1860 mm

Dimension pack

PACK LENGTH	1910 mm
PACK WIDTH	200 mm
PACK THICKNESS	115 mm
PACK WEIGHT	26 kg
LAYERS/BOX	7
M²/PACK	2.46 m ²

Dimension pallet

PALLET LENGTH	1930 mm
PALLET WIDTH	1000 mm
PALLET HEIGHT	1040 mm
PALLET WEIGHT	1040 kg
PACKS/PALLET	40
M²/PALLET	98.40 m ²

CHARACTERISTICS

Top layer

WOOD SPECIES	Oak
LATIN NAME	Afzelia Africana
GRADE	CLASSIC
CONSTRUCTION	2-layer
THICKNESS TOP LAYER	4 mm
PATTERN	1 strip
CUTTING METHOD	Zaagfineer
BEVEL	Micro bevel 2 long sides
SURFACE STRUCTURE	Smooth

Composition of the support

SUPPORT TYPE	MPX
WOOD SPECIES SUPPORT	Mixed Light Hardwood
TOTAL THICKNESS SUPPORT	11 mm
ADHESION	Kruiselings

Installation

SYSTEM	APPLICATIONS	UNDERFLOOR HEATING
Tongue and groove	Licht huishoudelijk gebruik. Matig commercieel gebruik. Neem de nodige maatregelen voor gebruik in vochtige ruimtes. Normaal commercieel gebruik. Normaal huishoudelijk gebruik. Overvloedig commercieel gebruik.	Yes
		RE-SANDABLE
		Yes

TECHNICAL SPECIFICATIONS

	Norm	Result
REACTION TO FIRE	EN 13501-1	Dfl-S1
FORMALDEHYDE EMISSION	EN 717-1	E1
PCP	CEN/TR 14823	≤ 5ppm
THERMAL CONDUCTIVITY	EN 12667 / ISO 8302	0,11m ² k/w
BIOLOGICAL DURABILITY	EN 335	Class 1
BREAKING STRENGTH	EN 1533	Pass
SLIPPERINESS	EN 15676	Pass
MOISTURE CONTENT	EN 13183-1	7% (+/-2%)

CERTIFICATION



EN 14342

