

# CLASSIC - XL PLANK - BRUT



┌.	ension	
I lim	ancian	nara

LONGUEUR	3850 mm
LARGEUR	300 mm
ÉPAISSEUR TOTALE	16.0 mm
ÉPAISSEUR COUCHE D'USURE	4 mm
CONTENU DE LA COUCHE	Min 2 Pl x 3850 mm

#### Dimension Colis

LONGUEUR DU PAQUET	3900 mm
LARGEUR DU PAQUET	320 mm
ÉPAISSEUR DU PAQUET	65 mm
POIDS DU PAQUET	48 kg
COUCHES/PAQUET	4
M <sup>2</sup> /PAQUET	4.62 m <sup>2</sup>

#### Dimension Palette

LONGUEUR DE PALETTE	3900 mm
LARGEUR PALETTE	950 mm
HAUTEUR DE PALETTE	750 mm
POIDS DE LA PALETTE	1296 kg
PAQUET/PALETTE	27
M <sup>2</sup> /PALETTE	124.74 m²

## CARACTÉRISTIQUES

#### Couche supérieure

TYPE DE BOIS	Chêne
NOM LATIN	Quercus Robur
CHOIX DE BOIS	CLASSIC B
CONSTRUCTION	3-plis
ÉPAISSEUR COUCHE D'USURE	4 mm
MOTIF	1 bande
MÉTHODE DE COUPE	Zaagfineer
CHANFREIN	Chanfrein 2 côtés latéraux 0,75 mm
STRUCTURE DE LA SURFACE	Lisse

#### Composition du support

TYPE DE SUPPORT	Spruce
ESSENCE DE BOIS SUPPORT	Spruce
EPAISSEUR TOTALE SUPPORT	14 mm
ENCOLLAGE	Kruiselings

#### Pose

SYSTÈME	APPLICATIONS	CHAUFFAGE AU SOL
Rainure et languette	Usage domestique leger.	Oui
	Usage commercial modereí.	
	Usage commercial normal.	REPONÇABLE
	Usage domestique normal.	Oui
	Usage commercial intensif.	



### CLASSIC - XL PLANK - BRUT A16711

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	Standard	Résultat
RÉACTION AU FEU	EN 13501-1	Dfl-S1
EMISSION DE FORMALDÉHYDE	EN 717-1	E1
PCP	CEN/TR 14823	≤ 5ppm
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE	EN 12667 / ISO 8302	0,11m² k/w
DURABILITÉ BIOLOGIQUE	EN 335	Classe 1
RÉSISTANCE À LA RUPTURE	EN 1533	Passé
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT	EN 15676	Passé
TAUX D'HUMIDITÉ	EN 13183-1	7% (+/-2%)

#### **CERTIFICATION**









