CLASSIC A - BRESCIA - VERNIS UV - POINT DE HONGRIE

A16707



Dimension board

LONGUEUR	660 mm
LARGEUR	90 mm
ÉPAISSEUR TOTALE	14.0 mm
ÉPAISSEUR COUCHE D'USURE	3 mm
COLISAGE	6L + 6R

Dimension Colis

LONGUEUR DU PAQUET	1400 mm
LARGEUR DU PAQUET	185 mm
ÉPAISSEUR DU PAQUET	86 mm
POIDS DU PAQUET	10 kg
COUCHES/PAQUET	12
M²/PAQUET	0.71 m²

Dimension Palette

LONGUEUR DE PALETTE	1400 mm
LARGEUR PALETTE	1050 mm
HAUTEUR DE PALETTE	1050 mm
POIDS DE LA PALETTE	1045 kg
PAQUET/PALETTE	110
M²/PALETTE	78.10 m²

CARACTÉRISTIQUES

Couche supérieure

TYPE DE BOIS	Chêne
NOM LATIN	Quercus Robur
CHOIX DE BOIS	CLASSIC A
CONSTRUCTION	3-plis
ÉPAISSEUR COUCHE D'USURE	3 mm
MOTIF	Pointe d'hongrie
MÉTHODE DE COUPE	Placage scié
CHANFREIN	Micro chanfrein 4 côtés
FINITION	Vernis
STRUCTURE DE LA SURFACE	Lisse

Composition du support

TYPE DE SUPPORT	Hévéa
ESSENCE DE BOIS SUPPORT	Hevea
EPAISSEUR TOTALE SUPPORT	11 mm
ENCOLLAGE	Kruiselings

Pose

SYSTÈME

T&G

APPLICATIONS

Usage domestique leger.
Usage commercial modere.
Usage commercial normal.
Usage domestique normal.
Usage commercial intensif.

CHAUFFAGE AU SOL

Oui

REPONÇABLE

Oui

© Cette fiche a été établie par Labeco BVBA, Sprietestraat 326, B-8792 WAREGEM. Les textes, photos, dessins, tableaux ou graphiques ne peuvent en aucun cas être distribué , utilisé ou copié sans accord préalable de Labeco BVBA. Au moment de la mise en page, toutes les informations spécifiées étaient correctes. La société se réserve le droit de modifier les spécifications du produit à tout moment et sans préavis. Les photographies, dessins, tableaux ou graphiques utilisés dans cette fiche sont destinés uniquement à titre d'illustration. Aucun droit ne peut en être tiré.

CLASSIC A - BRESCIA - VERNIS UV - POINT DE HONGRIE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

A16707

	Standard	Résultat
RÉACTION AU FEU	EN 13501-1	Dfl-S1
EMISSION DE FORMALDÉHYDE	EN 717-1	E1
PCP	CEN/TR 14823	≤ 5ppm
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE	EN 12667 / ISO 8302	0,11m² k/w
DURABILITÉ BIOLOGIQUE	EN 335	Classe 1
RÉSISTANCE À LA RUPTURE	EN 1533	Passé
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT	EN 15676	Passé
TAUX D'HUMIDITÉ	EN 13183-1	7% (+/-2%)

CERTIFICATION

EN 14342

© Cette fiche a été établie par Labeco BVBA, Sprietestraat 326, B-8792 WAREGEM. Les textes, photos, dessins, tableaux ou graphiques ne peuvent en aucun cas être distribué , utilisé ou copié sans accord préalable de Labeco BVBA. Au moment de la mise en page, toutes les informations spécifiées étaient correctes. La société se réserve le droit de modifier les spécifications du produit à tout moment et sans préavis. Les photographies, dessins, tableaux ou graphiques utilisés dans cette fiche sont destinés uniquement à titre d'illustration. Aucun droit ne peut en être tiré.