
CLASSIC A - HONFLEUR - LINES - GEROOKT UV VERNIS

V16951



Afmeting plank

LENGTE	1900 mm
BREEDTE	90 mm
TOTALE DIKTE	15.0 mm
DIKTE TOPLAAG	4 mm
LAAGINHOUD	Min 10Pl x 1900 mm

Afmeting pak

LENGTE PAK	1950 mm
BREEDTE PAK	185 mm
DIKTE PAK	125 mm
GEWICHT PAK	25 kg
LAGEN/PAK	16
M²/PAK	2.74 m²

Afmeting pallet

LENGTE PALLET	1950 mm
BREEDTE PALLET	1000 mm
HOOGTE PALLET	1010 mm
GEWICHT PALLET	1225 kg
PAKKEN/PALLET	40
M²/PALLET	109.60 m²

KENMERKEN

Toplaag

HOUTSOORT	Eik
LATIJNSE NAAM	Quercus Robur
SORTERING	CLASSIC A
OPBOUW	2-laags
DIKTE TOPLAAG	4 mm
MOTIEF	1 strook
ZAAGWIJZE	Zaagfineer
VELLING	2 langszijden 0,75 mm velling
AFWERKING	Vernis
OPPERVLAKTESTRUCTUUR	Geborsteld

Samenstelling van de drager

DRAGER TYPE	MPX
HOUTSOORT BASIS DRAGER	Mixed Light Hardwood
TOTALE DIKTE DRAGER	11 mm
DRAGER VERLIJMING	Kruiselings

Plaatsing

SYSTEEM

Tand- en groef

TOEPASSINGEN

Licht huishoudelijk gebruik.
Matig commercieel gebruik.
Normaal commercieel gebruik.
Normaal huishoudelijk gebruik.
Overvloedig commercieel gebruik.
Neem de nodige maatregelen voor gebruik in vochtige ruimtes.

VLOERVERWARMING

Ja

HERSCHUURBAAR

Ja

© Deze technische fiche werd opgesteld door Labeco BVBA, Sprietestraat 326, 8792 Waregem. Teksten, foto's, tekeningen, tabellen of grafieken mogen op geen enkele wijze worden verspreid of gebruikt of overgenomen, tenzij LABECO BVBA hiervoor de reproductierechten heeft verleend. Bij het ter perse gaan in oktober '09, zijn alle vermelde gegevens correct. De firma behoudt zich echter het recht voor de technische gegevens van dit product op eender welk moment en zonder voorafgaandelijk bericht aan derden te wijzigen. De foto's, tekeningen, tabellen of grafieken gebruikt voor deze fiche zijn enkel bedoeld als illustratiemateriaal. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

CLASSIC A - HONFLEUR - LINES - GEROOKT UV VERNIS

TECHNISCHE SPECIFICATIES

V16951

	Norm	Resultaat
BRANDREACTIE	EN 13501-1	Dfl-S1
FORMALDEHYDE-EMISSIE	EN 717-1	E1
PCP	CEN/TR 14823	≤ 5ppm
THERMISCHE GELEIDBAARHEID	EN 12667 / ISO 8302	0,11m² k/w
BIOLOGISCHE DUURZAAMHEID	EN 335	Klasse 1
BREEKSTERKTE	EN 1533	Pass
SLIPWEERSTAND	EN 15676	Pass
VOCHTGEHALTE	EN 13183-1	7% (+/-2%)

CERTIFICERING

EN 14342

© Deze technische fiche werd opgesteld door Labeco BVBA, Sprietestraat 326, 8792 Waregem. Teksten, foto's, tekeningen, tabellen of grafieken mogen op geen enkele wijze worden verspreid of gebruikt of overgenomen, tenzij LABECO BVBA hiervoor de reproductierechten heeft verleend. Bij het ter perse gaan in oktober '09, zijn alle vermelde gegevens correct. De firma behoudt zich echter het recht voor de technische gegevens van dit product op eender welk moment en zonder voorafgaandelijk bericht aan derden te wijzigen. De foto's, tekeningen, tabellen of grafieken gebruikt voor deze fiche zijn enkel bedoeld als illustratiemateriaal. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.