ABC - BRUT
V16476

Afmeting plank

LENGTE	1900 mm
BREEDTE	190 mm
TOTALE DIKTE	10.0 mm
DIKTE TOPLAAG	3 mm
LAAGINHOUD	8

Afmeting pak

LENGTE PAK	1950 mm
BREEDTE PAK	195 mm
DIKTE PAK	125 mm
GEWICHT PAK	17 kg
LAGEN/PAK	8
M²/PAK	2.89 m^2

Afmeting pallet

LENGTE PALLET	1950 mm
BREEDTE PALLET	975 mm
HOOGTE PALLET	1050 mm
GEWICHT PALLET	1025 kg
PAKKEN/PALLET	55
M²/PALLET	158.95 m^2

KENMERKEN

Toplaag

HOUTSOORT	Eik
LATIJNSE NAAM	Quercus Robur
SORTERING	ABC
OPBOUW	2-laags
DIKTE TOPLAAG	3 mm
MOTIEF	1 strook
ZAAGWIJZE	Zaagfineer
VELLING	2 langszijden microvelling
AFWERKING	Onbehandeld
OPPERVLAKTESTRUCTUUR	Glad

Samenstelling van de drager

DRAGER TYPE	MPX
HOUTSOORT BASIS DRAGER	Mixed Light Hardwood
TOTALE DIKTE DRAGER	7 mm
DRAGER VERLIJMING	Kruiselings

Plaatsing

SYSTEEM

Tand- en groef

TOEPASSINGEN

Licht huishoudelijk gebruik.
Matig commercieel gebruik.
Normaal commercieel gebruik.
Normaal huishoudelijk gebruik.
Overvloedig commercieel gebruik.
Neem de nodige maatregelen voor gebruik in vochtige ruimtes.

VLOERVERWARMING

Ja

HERSCHUURBAAR

Ja

© Deze technische fiche werd opgesteld door Labeco BVBA, Sprietestraat 326, 8792 Waregem. Teksten, foto's, tekeningen, tabellen of grafieken mogen op geen enkele wijze worden verspreid of gebruikt of overgenomen, tenzij LABECO BVBA hiervoor de reproductierechten heeft verleend. Bij het ter perse gaan in oktober '09, zijn alle vermelde gegevens correct. De firma behoudt zich echter het recht voor de technische gegevens van dit product op eender welk moment en zonder voorafgaandelijk bericht aan derden te wijzigen. De foto's, tekeningen, tabellen of grafieken gebruikt voor deze fiche zijn enkel bedoeld als illustratiemateriaal. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

ABC - BRUT
V16476

TECHNISCHE SPECIFICATIES

	Norm	Resultaat
BRANDREACTIE	EN 13501-1	Dfl-S1
FORMALDEHYDE-EMISSIE	EN 717-1	E1
PCP	CEN/TR 14823	≤ 5ppm
THERMISCHE GELEIDBAARHEID	EN 12667 / ISO 8302	0,11m² k/w
BIOLOGISCHE DUURZAAMHEID	EN 335	Klasse 1
BREEKSTERKTE	EN 1533	Pass
SLIPWEERSTAND	EN 15676	Pass
VOCHTGEHALTE	EN 13183-1	7% (+/-2%)

CERTIFICERING

EN 14342

© Deze technische fiche werd opgesteld door Labeco BVBA, Sprietestraat 326, 8792 Waregem. Teksten, foto's, tekeningen, tabellen of grafieken mogen op geen enkele wijze worden verspreid of gebruikt of overgenomen, tenzij LABECO BVBA hiervoor de reproductierechten heeft verleend. Bij het ter perse gaan in oktober '09, zijn alle vermelde gegevens correct. De firma behoudt zich echter het recht voor de technische gegevens van dit product op eender welk moment en zonder voorafgaandelijk bericht aan derden te wijzigen. De foto's, tekeningen, tabellen of grafieken gebruikt voor deze fiche zijn enkel bedoeld als illustratiemateriaal. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.