Rigid FLOORS
—DRYBACK
by lalegno

TECHNICAL DATA SHEET

FLOOR - 2.5/0.55 - 184 - DRYBACK - BARBARESCO

SKU: A16697

	NORMEN	EIGENSCHAFTEN
DIMENSIONEN UND PRODUKTE-CHARAKTERISTIKA		
ABMESSUNGEN	EN ISO 24342	RIEMEN: 184 x 1219 mm
STÄRKE	EN ISO 24346	2.5 mm
TRÄGER	EN ISO 24340	0.55 mm
VERLEGEART		Dryback - festkleben
OBERFLÄCHEN-FINISH		PU-Beschichtung + geschützt mit Aluminiumoxid (kratzfest) und schmutzabweisender Technologie
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKA - CE EN 14041		
GEFAST	MICRO	4 Seiten
GEWICHT/ UNIT AREA	ISO 23997	3.55 kg/m²
NORMEN S	EN ISO 10582	
NUTZUNGSKLASSEN	EN 685 / EN ISO 10874 - Kommerziel EN 685 / EN ISO 10874 - Einfach	33: Kommerziel intensiv 23: Wohnbereich intensiv
FEUERVERHALTENSKLASSE	EN 13501-1	Bfl-S1
FLECKENRESISTENZ	EN 438-2	Pass
FARBFESTIGKEIT IM LICHT	EN ISO 105-B02	≥6
STABILITÉ DIMENSIONELLE	EN 434 / EN ISO 23999	≤ 0.15 %
CURLING EIGENSCHAFTENANT TO HEAT	ISO 23999	≤ 1.5 mm
ELECTRICAL PROPERTIES	EN 1815	Pass
WIDERSTAND BEI KONSTANTER LAST	ISO 24343-1	≤ 0.10 mm
CASTOR CHAIR - KONTINUIERLICHER GEBRAUCH	ISO 4918	Pass
THERMAL CONDUCTIVITY	EN 12667	0.02 (m²k/W)
RUTSCHFESTIGKEIT*	EN 13893 / DIN 51130	DS R10
VERSCHLEISSFESTIGKEIT	EN 660-2 / EN 649	Class T
SCHLAGFESTIGKEIT	EN 13329	Pass
BODENHEITUNG	Geeignet für alle üblichen Zementboden-Heizsysteme	Für Heizfilme ungeeignet
GEFÄHRLICHE SUBSTANZEN		
INNENLUFT-EMISSIONEN	Französische/Belgische/Deutsche Verordnungen	Pass
E1 FORMALDEHYD - HCHO EMISSIONEN	EN 717-1	E1
REACH-VERORDNUNGEN		Erfüllen die REACH-Verordnungen
PCP	EN 12673	Pass

*Die Rutschfestigkeit wird an dem im Werk hergestellten Produkt gemessen . Die Rutschfestigkeit kann durch Kontamination der Oberfläche beeinträchtigt werden. Auch ist sie abhängig von der Nutzung und von der Pflege.

info@rigidfloors.be - www.rigidfloors.be

Rigid
—FLOORS
by lalegno