Rigid FLOORS — DRYBACK

by lalegno

FICHE TECHNIQUE

FLOOR - 2.5/0.55 - 184 - DRYBACK - BARBARESCO

SKU: A16697

	STANDARD	RÉSULTAT
Dimensions et caractéristiques		
TAILLE	EN ISO 24342	Planche: 184 x 1219 mm
ÉPAISSEUR	EN ISO 24346	2.5 mm
COUCHE D'USURE	EN ISO 24340	0.55 mm
INSTALLATION		Dryback - glue down
TRAITEMENT DE SURFACE		Revêtement PU+ protégé par de l'oxyde d'aluminium (anti-rayures) et technologie anti-tâches.
Caractéristiques techniques - CE EN 14041		
CHANFREINS	MICRO	4 Côtés
MASSE	ISO 23997	3.55 kg/m²
STANDARDS	EN ISO 10582	
CLASSIFICATION	EN 685 / EN ISO 10874 - Commercial	33: Commerciale intensif
	EN 685 / EN ISO 10874 - Domestique	23: Domestique intensif
RÉACTION AU FEU	EN 13501-1	Bfl-S1
RÉSISTANCE AUX TACHES	EN 438-2	Passe
RÉSISTANCE UV	EN ISO 105-B02	≥ 6
STABILITÉ DIMENSIONELLE	EN 434 / EN ISO 23999	≤ 0.15 %
CURLING RÉSISTANT À LA CHALEUR	ISO 23999	≤ 1.5 mm
COMPORTEMENT ÉLECTRIQUE	EN 1815	Passe
INDENTATION RÉSIDUELLE	ISO 24343-1	≤ 0.10 mm
CHAISE À ROULETTE	ISO 4918	Passe
RÉSISTANCE THERMIQUE	EN 12667	0.02 (m²k/W)
RÉSISTANCE À LA GLISSANCE*	EN 13893 / DIN 51130	DS R10
RÉSISTANCE À L'USURE	EN 660-2 / EN 649	Classe T
RÉSISTANCE À L'IMPACT	EN 13329	Passe
CHAUFFAGE AU SOL	Approprié systèmes de chauffage standard planchers en ciment	Not appropriate for electric heating films.
Substances dangereuses		
ÉMISSION DANS L'AIR INTÉRIEUR	Règlements français/belge/allemand	Passe
ÉMISSION FORMALDÉHYDE	EN 717-1	E1
REACH		Respectueux de REACH
PCP	EN 12673	Passe

*La résistance au glissement est mesurée sur le produit à sa sortie d'usine. La résistance au glissement peut être affectée par la contamination de la surface, l'utilisation et la façon dont le produit est entretenu.

info@rigidfloors.be - www.rigidfloors.be

Rigid FLOORS by lalegno