2.5 mm Fischgrät dryback: Dolomiti - Alpi - Sibillini

# Rigid planks

KLEBE VINYL PLANKEN — LAMES DRYBACK

## TECHNICAL DATA SHEET

| | NORMEN | EIGENSCHAFTEN |
|---|---|---|
| **Abmessungen und Basisdaten** | | |
| ABMESSUNGEN | EN ISO 24342 | Dielen: 120 x 600 mm |
| STÄRKE | EN ISO 24346 | 2.5 mm |
| TRÄGER | EN ISO 24340 | 0.55 mm |
| VERLEGEART | | DRYBACK - festkleben |
| | | |
| **Technische charakteristika - CE EN 14041** | | |
| GEFAST | MICRO | 4 Seiten |
| GEWICHT/ UNIT AREA | ISO 23997 | 3.55 kg/m² |
| NORMEN | EN ISO 10582 | |
| NUTZUNGSKLASSEN | EN 685 / EN ISO 10874 - Kommerziel | 33: Kommerziel intensiv |
| FEUERVERHALTENSKLASSE | EN 13501-1 | Bfl-S1 |
| FLECKENRESISTENZ | EN 438-2 | Pass |
| FARBFESTIGKEIT IM LICHT | EN ISO 105-B02 | ≥6 |
| STABILITÉ DIMENSIONELLE | EN 434 / EN ISO 23999 | ≤ 0.15 % |
| CURLING EIGENSCHAFTENANT TO HEAT | ISO 23999 | ≤ 1.5 mm |
| ELECTRICAL PROPERTIES | EN 1815 | Pass |
| WIDERSTAND BEI KONSTANTER LAST | EN ISO 24343-1 | ≤ 0.10 mm |
| BÜROSTÜHLE | ISO 4918 | Pass |
| WÄRMEWIDERSTAND | EN 12667 | <0.122 (m²K/W) |
| RUTSCHFESTIGKEIT* | EN 13893/ DIN 51130 | DS R10 |
| VERSCHLEISSFESTIGKEIT | EN 660-2/ EN 649 | Class T |
| SCHLAGFESTIGKEIT | EN 13329 | Pass |
| BODENHEITUNG | Geeignet für alle üblichen Zementboden-Heizsysteme | Für Heizfilme ungeeignet |
| | | |
| | | |
| **Dangerous substances** | | |
| INNENLUFT-EMISSIONEN | Französische/Belgische/Deutsche Verordnungen | Pass |
| FORMALDEHYDE EMISSION | EN1 717-1 | E1 |
| REACH-VERORDNUNGEN | | Erfüllen die REACH-Verordnungen |
| PCP | EN 12673 | Pass |

*Die Rutschfestigkeit wird an dem im Werk hergestellten Produkt gemessen . Die Rutschfestigkeit kann durch Kontamination der Oberfläche beeinträchtigt werden. Auch ist sie abhängig von der Nutzung und von der Pflege.