

Rigid FLOORS — DRYBACK

by lalegno 

TECHNICAL DATA SHEET

Dryback 2.5 mm

Mega Tiles

	NORMEN	EIGENSCHAFTEN
ABMESSUNGEN UND BASISDATEN		
 ABMESSUNGEN	EN ISO 24342	RIEMEN: 610 x 1219 mm
 STÄRKE	EN ISO 24346	2.5 mm
 TRÄGER	EN ISO 24340	0.70 mm
VERLEGEART		Dryback - festkleben
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKA - CE EN 14041		
 GEFAST	MICRO	4 Seiten
 GEWICHT/ UNIT AREA	ISO 23997	4.40 kg/m ²
NORMEN	EN ISO 10582	
 NUTZUNGSKLASSEN	EN 685 / EN ISO 10874 - leichte Industrie	42: allg. leichte Industriebetriebe
 NUTZUNGSKLASSEN	EN 685 / EN ISO 10874 - Kommerziel	33: Kommerziel intensiv
 NUTZUNGSKLASSEN	EN 685 / EN ISO 10874 - Einfach	23: Wohnbereich intensiv
 FEUERVERHALTENSKLASSE	EN 13501-1	Bfl-S1
 FLECKENRESISTENZ	EN 438-2	Pass
 FARBFESTIGKEIT IM LICHT	EN ISO 105-B02	≥6
 STABILITÉ DIMENSIONELLE	EN 434 / EN ISO 23999	≤ 0.15 %
CURLING EIGENSCHAFTENANT TO HEAT	ISO 23999	≤ 1.5 mm
 ELECTRICAL PROPERTIES	EN 1815	Pass
 WIDERSTAND BEI KONSTANTER LAST	ISO 24343-1	≤ 0.10 mm
 BÜROSTÜHLE - KONTINUIERLICHER GEBRAUCH	ISO 4918	Pass
 THERMAL CONDUCTIVITY	EN 12667	0.02 (m ² k/W)
 RUTSCHFESTIGKEIT*	EN 13893 / DIN 51130	DS R10
VERSCHLEISSFESTIGKEIT	EN 660-2 / EN 649	Class T
 SCHLAGFESTIGKEIT	EN 13329	Pass
 BODENHEITUNG	Geeignet für alle üblichen Zementboden-Heizsysteme	Für Heizfilme ungeeignet
GEFÄHRLICHE SUBSTANZEN		
 INNENLUFT-EMISSIONEN	Französische/Belgische/Deutsche Verordnungen	Pass
 E1 FORMALDEHYD - HCHO EMISSIONEN	EN 717-1	E1
REACH-VERORDNUNGEN		Erfüllen die REACH-Verordnungen
 PCP	EN 12673	Pass

*Die Rutschfestigkeit wird an dem im Werk hergestellten Produkt gemessen . Die Rutschfestigkeit kann durch Kontamination der Oberfläche beeinträchtigt werden. Auch ist sie abhängig von der Nutzung und von der Pflege.

info@rigidfloors.be - www.rigidfloors.be